Seitenanzahl 1/1



## Akustic TP 1 Trennwand-Platte

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngröß	Normen			
Material			G3 touch Mi Glaswolle-P SAINT-GOE mit RAL-Gü Mineralwolle Gefahrstoffv Chemikalier und EU-Ricl	-			
Anwendungsgebiet			WTR DI	Dämmung von Raumtrennwänden Innendämmung der Decke (innenseitig), abgehängte Decken	4108-10		
Euroklasse			A1 nichtbrennbar		EN 13 501		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(m·K)	0,040		Z-23-15-1459		
Grenzabmessung für die Dicken	Ti		2		EN 13 162		
Temperaturverhalten		°C	Verwendung bis 150		-		
Spezifische Wärmekapazität	С	kJ/(kg·K)	0,84		-		
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	μ		1 – 2		EN 12 086		
Strömungswiderstand	AF	kPa⋅s/m²	≥ 5	EN 13 162			
Anwendungshinweise	Als Ausfachung in Leichtbau-Wänden und -Vorsatzschalen sowie als wärmedämmende und schallschluckende Auflage auf Decken.						

Lieferformen									
Dicke/mm	m²/Paket	Pakete/Palette	m²/Palette	Länge/mm	Breite/mm	R <sub>D</sub>			
120	3,90625	24	93,750	1.250	625	3,050			
100	4,68750	24	112,500	1.250	625	2,550			
80	5,46875	24	131,250	1.250	625	2,050			
60	7,81250	24	187,500	1.250	625	1,500			
50	9,37500	24	225,000	1.250	625	1,250			
40	10,93750	24	262,500	1.250	625	1,000			

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter "www.isover.de"). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Vertriebszentren und ISOVER Dialog zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.