



Molto Holz Reparatur Spachtel

Zur Reparatur größerer Risse und Löcher in Holz.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	<p>Zum Ausbessern größerer Risse, Löcher, Fugen, beschädigte Kanten, Astlöcher und sonstigen Fehlstellen in Hölzern, z.B. Fenster, Türen, Schlagläden, Balken, Verbretterungen, Pfosten, Zäunen etc. im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Auch zum Renovieren von Fachwerk, Möbeln und Natursandstein geeignet. Verbindet außerdem Holz mit Stein, Mauerwerk, Beton, Metall, Glas etc.</p> <p>Nicht geeignet für Kunststoffe, ungestrichene Eisenmetalle und dauerfeuchte Untergründe.</p>
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Vinylacetatcopolymerdispersion, Quarzsand, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	<p>Leicht zu verarbeiten.</p> <p>Extrem hart, aber flexibel wie Holz.</p> <p>Schrumpft und reißt nicht.</p> <p>Wetterbeständig.</p> <p>Überstreichbar.</p>
Farbton	Neutral.
Gebindegrößen	330 g, 500 g, 1 kg.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös/Grobkörnig.
Dichte/20°C	Ca. 1,8 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Trockenzeit	Ca. 1 Std./mm Schichtstärke.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel.
Untergründe	Alle Hölzer, sowie Holz in Verbindung mit Stein, Mauerwerk, Beton, Metall, Glas etc.
Vorarbeiten	<p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei alten Hölzern verwittertes, faules oder abbröckelndes Holz bis zur gesunden Schicht entfernen.</p> <p>Beim Verspachteln von Schraubenköpfen kann es zur Unterrostung</p>

	kommen. Edelstahlschrauben verwenden oder Schraubenköpfe mit einer rostschützenden Grundierung oder Lack absperren.
Verdünnen	Molto Holz Reparatur Spachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Material fest in die Schadstelle drücken und glatt ziehen. Ausgebesserte Stelle anschließend mit einem angefeuchteten Spachtel glätten. Die max. Schichtstärke pro Arbeitsgang sollte 10 mm nicht überschreiten. Bei tieferen Löchern oder Rissen in mehreren Schichten spachteln.
Nachbehandlung	Nach vollständiger Trocknung kann Molto Holz Reparatur Spachtel geschliffen und überlackiert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Saugkraft des Spachtels und des Holzes, kann es beim Überlackieren mit Lasuren zu Farbtonunterschieden kommen.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com